

着色ポリエステル塗装説明

当社製着色ポリエステルはFRP（強化プラスチック）の表面塗装用でFRP船のデッキ、ブリッジ、漁槽、FRPタンク、FRP防水、その他FRP製品の塗装に最適に調整したものです。

着色ポリエステルには促進剤、ダレ止剤、空気硬化剤を混合してあるので塗装前に硬化剤（MEKPO）を混合するだけで塗装できます。

着色ポリエステル1kgに対する 硬化剤の混合率は下記の通りです。

季節	気温	混合率	混合量
夏季	25～32度Cの時	1～1.2%	10～12cc
春秋季	15～20度Cの時	1.5～2%	15～20cc
冬季	5～10度Cの時	2～2.5%	20～25cc

注意

1. 塗布量は1平方メートル当たり約400～500gです、それ以下の薄塗では硬化不良になる事があります。
2. 長期間保存した物は充分攪拌し促進剤（ナフテン酸コバルト6%物）0.1～0.2追加混合してご使用下さい。
3. 木材、金属、コンクリート等の表面に、この着色ポリエステルを直接塗布することは適当ではありません。
4. 常備色はすぐ発送致します、指定色は別に受注生産いたします。



※この色見本は印刷ですので実際の色とは少し相違があります。ご了承ください。